



Испытательная лаборатория

«Тест-ГРУПП»

Адрес: 119530, Москва, Очаковское шоссе, дом 46, стр.1.

e-mail: test-group@bk.ru

Аттестат аккредитации № РОСС RU.31881.04ТЕСО.ИЛ024



Протокол испытаний (образца продукции) № 0251DA от 22.02.2024 г.

Полное наименование образца (пробы) продукции	Миска. Товарная марка "Гжельская гончарня"
Наименование и адрес Заказчика	Индивидуальный предприниматель ХАЙРУЛЛИН ФАРИД ИЛЬДАРОВИЧ Место нахождения: Московская область, город Истра, деревня Исаково, ул. Рябиновая, дом 7, квартира 24 Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Московская область, город Истра, деревня Исаково, ул. Рябиновая, дом 7, квартира 24
Предприятие-изготовитель, страна	Индивидуальный предприниматель ХАЙРУЛЛИН ФАРИД ИЛЬДАРОВИЧ Место нахождения: Московская область, город Истра, деревня Исаково, ул. Рябиновая, дом 7, квартира 24 Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Московская область, город Истра, деревня Исаково, ул. Рябиновая, дом 7, квартира 24
НД на продукцию	ГОСТ Р 55824-2013 Посуда керамическая
НД на метод отбора образца (пробы)	Отбор образцов проводился представителем заявителя в соответствии с ГОСТ Р 58972-2020. Наименование, тип маркировка образца соответствуют сопроводительной документации
Дата начала проведения испытания (измерения)	15.02.2024
Нормативный документ, регламентирующий объем лабораторных испытаний и их оценку	ГОСТ 28391-89 ГОСТ Р ИСО 6486-2-2007 п 4

Результат испытаний

Наименование контролируемого показателя	Нормативная документация для испытаний	Требуемое значение образца		Значение образца при испытаниях	
1.2.7	ГОСТ 28391-89	Приставные детали должны быть прочно прикреплены к основному изделию		Требование выполнено	
1.2.14	ГОСТ 28391-89	Термостойкость изделий должна быть не менее: 115 °С - для изделий с цветной глазурью; 125 °С - для изделий с бесцветной глазурью		Требование выполнено	
1.2.15	ГОСТ 28391-89	Поверхность изделий, соприкасающаяся с пищевыми продуктами, должна быть кислотостойкой		Требование выполнено	
Среднее значение не более предела, мг/дм ²	ГОСТ Р ИСО 6486-2-2007	Предел для свинца	Предел для кадмия	0,09	0,007
		0,8	0,07		

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ СООТВЕТСТВУЮТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНОГО ДОКУМЕНТА ПО ПРОВЕРЕННЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ

ПРИМЕЧАНИЕ:

Данные результаты протокола испытаний распространяются только на образец, подвергнутый испытаниям.
Настоящий протокол не может быть полностью или частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории

Ответственный за оформление протокола



Каширский Е.В
Ф.И.О.